

Data Sheet

SILICASAND FOR FOUNDRY

Physical properties:

NOM	NAME (CODE)	GFN/AFS	SIZE (MM)	APPLICATION
1	131	21-31	0.50-0.90	قطعات فولادی و چدنی فوق سنگین
2	141	32-41	0.35-0.70	قطعات فولادی و چدنی بزرگ و ماهیچه سازی
3	151	42-51	0.20-0.50	قطعات فولادی و چدنی متوسط و ماهیچه سازی
4	161	52-61	0.15-0.40	قطعات فولادی و چدنی متوسط
5	171	62-71	0.12-0.30	قطعات فولادی و چدنی متوسط و کوچک
6	181	72-81	0.10-0.25	قطعات چدنی در اندازه های کوچک و آلیاژهای رنگین متوسط
7	191	82-91	0.10-0.25	قطعات چدنی و آلیاژهای رنگین کوچک

Chemical analysis:

SiO ₂	96-98 %
Fe ₂ O ₃	0.2-0.7 %
Al ₂ O ₃	0.51-1.56 %
CaO	0.2-0.5 %
Na ₂ O	0.03-0.08 %
K ₂ O	0.03-0.1 %

MOBILE: +989127996260, +989366208284

WEB SITE: WWW.ATSACO.IR MAIL: ATSACOMPANY@YAHOO.COM

FACTORY ADDRESS: Azandarian industry area, 35km of Hamedan road, Malayer , Iran